

GekkoSOL lazura

GekkoSOL Lasur



Informace o výrobku
138, 139

✍ Všeobecně:

Lazura GekkoSOL je bezbarvé pojivo pro barevné, nikoli krycí, nátěry na křemičitanové bázi, např. lazury na zdi, stírací, tupovací a štukování techniky. Je také vhodná jako **nežloutnoucí** a maximálně difusní lazurový nátěr na nenamáhané dřevěné povrchy (stropní panely, trámy). Je možné jej dobarvit všemi zemními a minerálními pigmenty.

✍ Použití:

Vhodné ke zpracování na všech GekkoSOL barvách a na **neošetřeném, savém** dřevě. Použití pouze v interiéru, také ve vlhkých místnostech.

Je to vhodný prostředek na hliněné plochy, beton, na Kaseinové mramorové barvy, omítky apod. Při velkoplošné aplikaci na dřevo je zapotřebí zřídit zkušební plochy, na kterých se odzkouší eventuální zbarvení. Dřevo může podle druhu měnit svůj přírodní barevný tón.

Pro všechna ostatní použití a základy je GekkoSOL lazura nevhodná.

✍ Vlastnosti:

- pevné, bezbarvé lazurové pojivo s možností dotónování
- minerální
- matné, při jednorázovém použití
- nežloutnoucí
- vodou ředitelné
- bez zápachu
- rychleschnoucí, možné až 3 lazurovací nátěry za den
- vysoce difusní
- odolná odstříkované vodě
- na dřevě nezápalné
- lehce brousitelné

✍ Složení:

vodní sklo, křemikové minerály, soda, voda, xanthan, celulóza, konzervační prostředek pro citrusové plody

✍ Přípravné práce:

Povrch zbavit prachu a špíny. Před nátěrem provést zkoušku savosti vodou. Hoblované dřevo vypadá lépe, když se před lazurovacím nátěrem nejprve lehce **zbrúsí po směru let dřeva** (zrnitost brusného papíru P-100 až P 120).

✍ Ředění:

Pro lazurování na GekkoSOL barvách naředíme GekkoSOL lazuru v poměru 1 : 2 tzn. 1 díl lazury GekkoSOL a 2 díly vody. Pro lazurování dřevěných povrchů se používá lazura GekkoSOL neředěná. U velmi savého dřeva ředíme max. 20% vody.

Lazura GekkoSOL může být nanášena štětkou nebo houbou, stíráním, štětcem, tupováním.

✍ Zpracování:

Na GekkoSOL barvách:

Lazura GekkoSOL může být nanášena štětkou nebo houbou, stíráním, štětcem, tupováním; ne rolováním.

Na dřevě:

Měkkým lakovacím nebo lazurovacím štětcem s přírodními štětinami nanese jemným tlakem několikerymi tahy do různých směrů. Poté rozetřeme **jedním směrem**. Po prvním nátěru může být nutné břebroušení (zrnitost P 120).

✍ Tónování:

Tónování může být provedeno všemi minerálními pigmenty firmy Kreidezeit. Neředěnou GekkoSOL lazuru je možno tónovat max. 200 g pigmentu na 1 litr lazury. Ředěnou GekkoSOL lazuru je možno tónovat max. 75 g pigmentu na 1 litr ředěné lazury.

Přídavek pigmentů může zkrátit dobu skladovatelnosti.

Směsi barev musí být zpracovány do 3 dnů.

Tónováním titanově bílým pigmentem (produkt č. 859; 100 – 200 g pigmentu na 1 litr GekkoSOL lazury) vytvoříme matný, vápenný vzhled.

✍ Povrchová ochrana dřeva:

Na dřevě slouží GekkoSOL lazura výhradně jako dekorativní povrchová úprava. Není ochrannou ani náhradou za oleje či laky.

Na namáhaných místech můžeme GekkoSOL lazuru chránit např.:

- **Carnabovou voskovou emulzí:** bez zápachu, bez emisí, nehořlavá, nežloutnoucí, sametová, dobře se hodí např. pro dřevěná obložení v dosahové oblasti.
- **Saflorovým voskem:** nežloutnoucí, zesiluje barevnou hloubku pigmentů, odpuzuje prach a vodu, dobře se hodí např. pro nábytek.
- **Tvrdým olejem – pure solid - :** medové tónování, nehořlavý, zesiluje barevnou hloubku pigmentů, odpuzuje prach a vodu, pevné, odolné proti ohození, dobře se hodí pro podlahy a pracovní plochy.

✍ Počet nátěrů:

Na GekkoSOL barvy může být nanášeno max. 5 vrstev (ředění 1:2), na dřevo max. 2 vrstvy (neředěno).

Více vrstev může vést jak k silnému lesku, tak k trhání a odlupování.

Jednovrstvé lazurovací nátěry zasychají matně.



✍ **Renovace/odstranění:**

Renovace na dřevě:

GekkkoSOL lazura je přetíratelná všemi Kreidezeit olejovými barvami, olejovými lazurami a vosky. Alternativně může být GekkkoSOL lazura lehce odstraněna broušením. Maximální počet nátěrů – tři nátěry.

Renovace na GekkkoSOL barvách:

GekkkoSOL lazura je přetíratelná všemi Kreidezeit barvami na zeď. Po dosažení max. počtu 5 lazurových nátěrů mají tyto obecně odstraněny.

✍ **Lazurování dřevěné podlahy:**

Lazurování dřevěných podlah barevnými oleji a barevnými pryskyřičnými lazurami je řemeslnicky velmi náročná práce, která by právě u větších ploch, vzhledem k jejich rovnoměrnému vzhledu, měla být provedena odborníkem. Chyby při zpracování je možno odstranit pouze náročným broušením. Dodatečné opravy jsou velmi obtížné.

GekkkoSOL lazura nicméně nabízí i domácím kutilům možnost dosáhnout dobrých výsledků.

Dřevo je třeba zbrusit jedolitě a **přesně ve směru vláken** (zmitost brusného papíru P-100 až P 120).

„Sesmeknutí“, jednotlivé šikmé brusy a škrábance budou při barevném lazurování velmi viditelné. Po odstranění prachu neředěnou GekkkoSOL lazuru s pigmenty rovnoměrně rozetřeme štětcem nebo rozmasírujeme houbičkou ve směru vláken a necháme zaschnout. Chybná místa mohou být opravena zředěnou barevnou lazurou. Příliš barvy na některých místech je možno mírně redukovat přebroušením, nebo úplně odstranit broušením, bez toho, aby bylo zbrušeno i dřevo.

Poté ošetřit Tvrdým olejem, při tom dbát pokynů pro ten daný přípravek.

✍ **Spotřeba:**

Ředící poměr 1 : 2 (lazury na stěny)

1 litr lazury Gekkkosol (tomu odpovídají 3 litry rozředěné lazury) odpovídá cca 30 m² nátěru na hladkém základě.

Neředěno (lazura na dřevo)

1 litr lazury Gekkkosol odpovídá cca 10 m² nátěru na hladkém základě.

✍ **Velikost balení:**

Výrobek č. 138 1 litr

Výrobek č. 139 5 litrů

Ceny dle platného sazebníku.

✍ **Čištění pracovních pomůcek:**

Ihned po upotřebení vodou.

✍ **Skladování:**

V nemrznoucím prostředí, vzduchotěsně uzavřeno je možno skladovat několik měsíců.

✍ **Nakládání se zbytky:**

Produkt nelít do odpadu. Vyschlé zbytky mohou být přidány do domácího odpadu.

✍ **Označení nebezpečnosti :**

Odpadá.

✍ **Upozornění:**

Během práce chraňte oči a kůži (ochranné brýle a rukavice). Při kontaktu s očima popř. kůží vypláchněte kontaktovaná místa větším množstvím vody a případně navštivte lékaře. Nenatíraná místa chraňte před stříkanci, případně je ihned odstraňte vodou (nebezpečí nevratných skvrn). Mohou se vyskytnout alergie na přírodní látky.

Nenechávat v dosahu dětí!

Před velkoplošným použitím je třeba, kvůli eventuelní změně barvy, na dřevném podkladě zřídít zkušební místa.

Podle druhu dřeva a okolních podmínek (např. dopad světla), může u dřeva i dodatečně dojít ke změně barvy.

Toto je podmíněno přírodou, není to chyba GekkkoSOL lazury.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební nátěr).

Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácejí texty svou platnost. Nejnovější informace o produktu jsou k dispozici na internetu www.kreidezeit.cz nebo přímo u firmy Kreidezeit.

(Vydáno: 08/02/2011)