

KLIHOVÁ BARVA

Leimfarbe



Informace o výrobku
č..118

Všeobecně:

Do 60 let byly klihové barvy ve starých spolkových zemích nejpoužívanějšími barvami pro vnitřní nátěry, v nových spolkových zemích až po pád berlínské zdi. Díky rozšíření hotových umělých dispersních barev zmizely, přes všechny své přednosti, klihové barvy z trhu. Pojídlem dřívějších klihových barev byly hlavně kostní, škrobové a kožní klihy. Kreidezeit klihová barva obsahuje jako pojídlo metylcelulózu. Ta je bez konzervačních prostředků a odpěňovadel a tím je obzvlášť vhodná pro alergiky. Klihové nátěry jsou vysoce difusně otevřené a proto mají pozitivní vliv na klima v místnosti.

Použití:

Kreidezeit klihová barva je určena na stěny a stropy v interiérech. Vhodná pro zpracování na savých podkladech jako jsou zdrsňené malby a podobné tapety, omítky, kámen, sádrokarton, sádrovláknité desky. Podmíněně vhodná je i na staré dispersní nátěry (po zhotovení zkušebních ploch s pozitivním výsledkem). Kreidezeit klihová barva se ideálně hodí pro štukatéřské práce, nátěry stropních prostor, ale také zdí, obzvlášť na podklady, které vyžadují nátěr při malém namáhání v tahu. Nevhodné poklady jsou například nátěry olejovými barvami, plastové povrchy, nesavé plochy a trvale vlhké podklady. Pro trvale vlhké místnosti doporučujeme KREIDEZEIT bahenní vápennou barvu (produkt č. 888)

Vlastnosti:

- prášek k rozmíchání s vodou
- snadno zpracovatelná
- velká krycí síla
- matná, nerozmazatelná
- vysoce difusní, což dobře působí na klima místnosti
- přírodně bílá díky jemně namleté mramorové moučce
- **stupeň bělosti odpovídá Kaseinové barvě z mramorové moučky (produkt č. 105 – 108)**
- bez titanové bílé
- malé prnutí
- neutrální zápach
- bez konzervačních prostředků
- reversibilní vůči vodě
- lehce odstranitelná

Složení:

křída, mramorová moučka, mastek (neobsahující asbest), kaolin, metylcelulóza.

Vhodné nástroje:

Kvalitní válečky a malířské štětky. Produkt je vhodný ke zpracování bezkompresorovými malířskými stříkacími pistolemi.

Dobré malířské štětky v sortimentu KREIDEZEIT
fasádní štětka (produkt č. P 6080)
stropní štětka malá (produkt č. P 6054.1)
stropní štětka velká (produkt č. P 6054.2)

Přípravné práce:

Podklad musí být bez prachu, čistý, suchý, pevný, nemastný, bez pronikajících a barvicích látek.

- Pečlivě omýt staré klihové a jiné křídové nátěry. Odstranit uvolněné staré nátěry. Z podkladu pečlivě omýt zbytky starého tapetového lepidla.
- Pískové podklady pečlivě omést.
- Odstranit shluky pojidla a spečeniny na povrchu omítky.
- Dřevěné, dřevotřískové, dřevoštěpové a tvrdé vláknenné desky (pokud byly voskované) přebrousit.
- Odstranit uvolněnou omítku a uvolněné kousky zdiva a zapravit druhově stejným materiálem.
- Pronikající a barvicí látky v podkladu izolovat produktem Schellack isolierung (produkt č. 234).
- Očistit minerální podklady napadené plísní a ošetřit odstraňovačem plísně (produkt č. 620).

Míchání barvy:

Barva v prášku se vmíchá do daného množství studené vody. K tomu použijeme silnou vrtačku s kvedlačkou, necháme min. 30 min. odstát. Pře zpracováním ještě jednou řádně promícháme.

Potřeba vody / ředění :

Cca 0,9 l vody na 1 kg barvy v prášku.

V zásadě se barva naředí vodou na správnou roztíratelnost pro daný podklad, tzn. množství vody se případně nepatrně zvýší.



Základ:

Silně, popř. nerovnoměrně savé podklady natřít Kreidezeit kaseinovým základem (produkt č. 145) nebo klijem pro barvy (produkt č. 1103 / 125g klijů pro barvy + 8 l vody).

Zpracování:

Klihovou barvu nanést tence a rovnoměrně na řádně připravený podklad. Teplota zpracování min. 8°C.

Během zpracování je barva průsvitná; teprve po proschnutí získá plnou krycí sílu.

Rozmíchanou barvu připravenou k použití je nutno zpracovat do 3 dnů. Principiálně má barva trvanlivost až 2 týdny, časem ale řídne a hůře se zpracovává. Během delších pracovních přestávek je třeba barvu přikrýt a před použitím opět promíchat.

Tónování:

Tónování může být provedeno do 10% všemi KREIDEZEIT zemními, minerálními a spinelovými pigmenty. Pigmenty vmíchat do daného množství vody před přidáním klihové barvy, popř. pro dotónování pigmenty rozmíchat s trochou vody a přimíchat do hotové barvy.

Příslušné tabulky barevných odstínů je možno obdržet u našich prodejců.

Renovace:

Klihová barva je cca 2 – 3x přetíratelná. Poté se mohou staré nátěry oddělit od základu a lepit na pracovní nástroje.

Pro renovaci barvu vícerym nastříkáním nebo přetíráním teplou vodou namočíme (přidáme trochu prostředku na mytí nádobí!). Poté barvu špachtlí, bez použití síly, oškrábeme. Zbytky barvy smyjeme hrubým štětcem. Necháme uschnout a přetřeme klijovou barvou.

Klihové barvy nesmějí být přetírány barvami jiného druhu (=> nebezpečí vzniku trhlin!!!), nýbrž pouze klijovými barvami téže výrobní značky.

Spotřeba:

Cca 120 g prášku / m² / nátěr na hladkém, průměrně savém povrchu. Přesnou spotřebu posoudíme u objektu.

Velikost balení:

Výrobek č. 118 5 kg na cca 40 m²
Ceny dle platného ceníku.

Čas schnutí:

Při teplotě nad 12 °C a dobré výměně vzduchu je možno barvu přetřít asi po 8 hodinách. Barva je dobře proschlá cca po 24 hodinách.

Skladování:

Skladovat v chladu, suchu, mimo mráz. Barevný prášek takto vydrží nejméně 3 roky.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití očistit vodou, nebo mýdlovým roztokem (Marseillské mýdlo, produkt č. 220).

Nakládání se zbytky

Zbytky produktu nelít do odpadu. Zbytky barev mohou být kompostovány, popř. suché mohou být přidány k domácímu odpadu. Prázdné obaly dát do sběrného dvora.

Označení nebezpečnosti

Odpadá, nejedná se o nebezpečnou látku.

Pokyny

Také barvy z čistě přírodních materiálů je třeba skladovat mimo dosah dětí.

Pozor na výskyt možných alergických reakcí na přírodní látky.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu našich zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různému charakteru podkladu musíme vyloučit závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro daný účel použití (zkušební nátěr).

Při novém vydání či změně výrobku pozbývá tento text své platnosti. V současné době nejnovější informace o produktu obdržíte přímo ve firmě Kreidezeit nebo na internetu: www.kreidezeit.cz

(09/11/2011)