

PODLAHOVÝ TVRDÝ OLEJ

Fußbodenhartöl



Informace o výrobku
310 - 314

• VŠEOBECNĚ

Pro zachování přírodních vlastností dřevěné podlahy je důležité difuzní ošetření. Mezi přírodní vlastnosti dřeva se počítá odnímání a přijímání vlhkosti a tudíž tedy zlepšení klimatu místnosti a kontaktní teplo. Jestliže se podlaha přetře lakem, tyto vlastnosti se ztratí. Dále může lak popraskat a do oněch trhlin vniknout vlhkost, což způsobuje šednutí dřeva nebo dokonce i hnilobu. V tomto případě se musí podlaha zcela zbrousit a nově přepracovat. Ošetření podlahovým tvrdým olejem je schopné difuze, nepraská a v případě poškození lze bodově opravit.

• POUŽITÍ

Odolná povrchová ochrana pro neopracované dřevo, korek a přírodní kámen, na podlahy a podobně namáhané plochy (kuchyně, nábytek).
Vhodný pouze pro použití v interiéru.

• VLASTNOSTI

Podlahový tvrdý olej Kreidezeit proniká do podkladu, je velmi vydatný a trvanlivou impregnací utěsňující povrch. Je schopný difuze a odolný nečistotám a vodě. Podlahový tvrdý olej je vyroben z přírodních, stále se obnovujících surovin.

• SLOŽENÍ

Lněný olej, stálý olej, dřevní olej, dvakrát rektifikovaný portugalský Balzámový terpentýnový olej, vápenná kalafuna, glycerinový ester kalafuny, bezolovnaté schnoucí látky.

• VHODNÉ NÁŘADÍ

Na zpracování podlahového tvrdého oleje se nejlépe hodí široký štětec resp. štětec na podlahy (produkt č. P 3920, P 3930).

• ZPRACOVÁNÍ

Podklad musí být neošetřený, čistý, suchý, nemastný a savý. Teplota pro zpracování: min. 10 °C. Doporučuje se nejprve provedení zkušební nátěru kvůli zhodnocení eventuální změny barvy dřeva.

Před zpracováním olej důkladně rozmícháme, popř. protřepeme.

1. Přípravné práce

Neopracované dřevo očistit, přebrousit, srazit hrany a zbavit prachu. Pryskyřici omýt alkoholem (produkt č. 461).

2. Základní nátěr

Na silně savý podklad (měkké dřevo, korek, nízko vypálený hliněný obklad atd.) sytě a rovnoměrně nanese podlahový tvrdý olej. Během 30 až 45 min. působení častěji kontrolujeme, zda tvrdý olej na některých místech již plně pronikl do dřeva. Tato místa obnovíme ještě jedním nátěrem „mokrý na mokry“.

Po cca. 30 – 45 min. vsakování všechny přebytky **důkladně SETŘEME** suchým hadrem, který nepouští chlupy, abychom docílili rovnoměrného, hedvábně matného vzhledu podkladu.

Přebytky vypadají jako mokrá lesklá místa a kaluže. Neodstraněné přebytky neproschnou, zůstanou lepkavé a vedou k rozdílům v lesku. Tato místa nepřetírejte, ale odstraňte cidlinou, vlhkou houbičkou na nádobí nebo jemnou 5% sodou (viz info 992) a příp. olej naneste znovu.

Na méně savé podklady (tvrdá dřeva apod.) nanášíme olej naředěný přibližně 20 % Portugalského balzámového terpentýnového oleje (produkt č. 447).

Po proschnutí základního nátěru provedeme mezibrus brusným papírem č. 120 – 180, zbavíme prachu a potom provedeme další nátěr.

3. Mezinátěr / konečný nátěr

Neředěný podlahový tvrdý olej nanese tence a rovnoměrně. Také zde po 30 – 45 min. působení pečlivě odstraníme všechny přebytky. Na přebytky si musíme dávat zvláštní pozor zejména u dřeva s velkým počtem suků, jinak vzniknou lesklá místa a výsledný vzhled pak bude strakatý. U podkladů, u kterých neprovedeme následného ošetření voskem, tvoří druhý nátěr podlahovým tvrdým olejem zároveň i nátěr konečný.

Má-li se na málo savý podklad, např. tvrdá dřeva, jako závěrečné ošetření nanést vosk, doporučuje se upustit od mezinátěru podlahovým tvrdým olejem a vosk (např. tvrdý podlahový vosk, produkt č. 501) nanést přímo na proschlý základní nátěr.

Pro ilustraci:

Podlahový tvrdý vosk nemá na dřevě tvořit povlak, ale se má do dřeva vsáknout a póry obnažit.

4. Závěrečné ošetření

Pro zvýšení trvanlivosti doporučujeme nanést tenkou vrstvu podlahového tvrdého vosku (produkt č. 501) nebo Carnabovou voskovou emulzi (produkt č. 420).

5. Péče

Naolejované a navoskované podlahy se mají při nepatrném znečištění omývat pouze vlažnou vodou bez jakýchkoli přísad. Nepoužívat horkou vodu, ani odmašťovací prostředky nebo prostředky na drhnutí. K odstraňování silných znečištění doporučujeme přidat do vody silně tučné Marseillské mýdlo (produkt č. 220). K běžnému ošetření přidat do vody Carnabovou voskovou emulzi (produkt č. 420).



Ztratí-li podlaha na velmi zatěžovaných místech svůj sametový matný lesk, prostředkem bez mýdla ji očistíme. K čištění velkých ploch doporučujeme přidat do vody 2,5 % sody (viz info 992). Po obou jmenovaných způsobech čištění je zpravidla nutný obnovovací nátěr podlahovým tvrdým olejem. Neodstraněné ocelové třísky na podkladu mohou při přetření podlahovým tvrdým olejem způsobit zbarvení.

• ČAS SCHNUTÍ

Cca 24 hodin při 20 °C. Vysoká vlhkost vzduchu, chlad, podklady obsahující tříslovinu (např. dub) a velká množství prodlužují dobu schnutí. Proto spotřebu nepřekračovat, během práce spotřebu kontrolovat. Konečné tvrdosti je dosaženo po cca 4 týdnech. Během této doby se chovat k podlaze šetrně.

• SPOTŘEBA

Podle savosti podkladu cca 0,065 – 0,100 litrů/m² na 1 nátěr.

• VELIKOST BALENÍ

Produkt č. 310	0,75 l
Produkt č. 311	2,5 l
Produkt č. 312	5 l
Produkt č. 313	10 l
Produkt č. 314	20 l

Ceny najdete v platném ceníku.

• SKLADOVÁNÍ

Chráněný před mrazem a neprodyšně uzavřený vydrží podlahový tvrdý olej nejméně 2 roky.

• ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Hned po použití je očistíme Balzámovým terpenýnovým olejem (produkt č. 447) nebo teplým rozpuštěným mýdlem (Marseillské mýdlo, produkt č. 220).

• NAKLÁDÁNÍ SE ZBYTKY

Zbytky nevylévat do odpadu, ale neprodyšně uzavřené uschovat a později zpracovat. Suché zbytky produktu se mohou přidat k domácímu odpadu. Prázdné nádoby dát do tříděného odpadu. Dbát aktuálních úředních ustanovení o nakládání se zbytky barev a laků.

• Vmíchání pigmentů:

Dané množství pigmentu se velmi dobře smíchá s trochou oleje (100 g – 200 g na litr). (Tento postup se též nazývá zkropení nebo hnětení pigmentů a musí být pečlivě provedeno). Teprve poté se za stálého míchání přidá zbývající olej. Pro lepší schnutí se do oleje přidává Sikativ v poměru 10 ml na 1 l oleje.

• Doporučení:

V případě nátěru pigmentovaným olejem bychom Vám doporučili: Provést 1x nátěr sytějším např. 20% pigment. olejem, tento olej nechat cca 20 minut vtáhnout do dřeva a poté za použití bavlněného hadru, který nepouští chlupy provést setření nevtáhnutého oleje (částečně stáhnete i pigment, proto doporučujeme sytější pigmentaci). Po zaschnutí první vrstvy za 1 až 2 dny provedete druhý nátěr bezbarvým olejem (též je nezbytné setřít přebytečný olej cca po 20 min, druhý nátěr se už tolik nevsákává). Pigmenty fy KREIDEZEIT jsou zemní pigmenty, tudíž těžší, ulpívají na povrchu dřeva, tím, že dřevo přetřete ještě jednou bezbarvým olejem, zafixujete barevnost a stálost pigmentů na dřevě.

• OZNAČENÍ PODLE CHEMVOCFARBV

Maximální povolený obsah VOC: (kat. A/f): 700 g/l (2007)
Výrobek obsahuje maximálně 490 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI:

GHS02, GHS08, GHS07, GHS09



SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH 208 Obsahuje Portugalský balzámový terpenýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: 261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. 280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 303+361+353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321 Odborné ošetření (viz pokyny na tomto identifikačním štítku). P322 Cílená opatření (viz pokyny na tomto identifikačním štítku). P330 Vypláchněte ústa. 331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 405 Skladujte uzamčené. 501 Odstraňte obsah/obal a zajistěte likvidaci.

○ UPOZORNĚNÍ / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při roztírání dbejte na to, aby se olej nedostal do kontaktu s porézním izolačním materiálem. I tady hrozí riziko samovznícení! Pamatujte na možné alergické reakce vyvolané přírodními látkami.

Kvůli obsahu schnoucích olejů vzniká nebezpečí samovznícení hadrů na čištění a nanásecích textilií!

Rozložené nasáklé hadry sušte venku nebo je uchovávejte v uzavřených ohnivzdorných obalech (plechovka). Kvůli přítomnosti přírodních olejů může docházet na plochách s malým dopadem světla k zežloutnutí. Zasychání přírodních olejů může být provázeno typickým zápachem, který časem vymizí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zasychání přírodních olejů může být provázeno typickým zápachem, který časem vymizí.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu stávajících zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet, zda je produkt vhodný k účelu použití (zkušební nátěr).

Při nové verzi nebo změně produktu ztrácí text svou platnost.

Nejaktuálnější informace o produktu obdržíte přímo ve firmě KREIDEZEIT nebo na internetu: www.kreidezeit.cz

(25. 1. 2008)