

## PŘÍRODNÍ VOSK

Lappenwachs



Informace o výrobku  
511- 513

### ☞ Všeobecně:

Pojem vosk není nikde přesně definován. Většina lidí si spojuje vosk s něčím přírodním, což ale často není. Když dnes koupíte vosk, jedná se většinou o umělou hmotu, která eventuálně obsahuje díl přírodního vosku. Vosk Kreidezeit je vyráběn z včelího vosku bez usazenin. Včelstva našich dodavatelů nejsou, jak je jinak běžné, ošetřeny chemickými prostředky proti Kleštíku včelímu.

Včelí vosk se roztaví a vyčistí. Smícháním s lněnou olejovou fermeží a stálými oleji vznikne pro dřevo vhodná povrchová úprava bez rozpouštědel.

### ☞ Použití:

Pro neopracované nebo základním přírodním nátěrem ošetřené dřevěné výrobky do vnitřních prostor. Obzvláště vhodné pro nábytek, dveře, dřevěné obklady apod. Tence nanášený je vhodný také jako péče o lazurované povrchy. Na podlahu je tento typ vosku nevhodný.

### ☞ Vlastnosti:

- bez rozpouštědel
- snadno zpracovatelný
- difúze schopný
- odolný vodě a nečistotám
- antistatický
- hedvábně lesklý

### ☞ Složení:

Lněný olej, dřevní stálý olej, včelí vosk bez usazenin, bezolovnaté schnoucí látky.

### ☞ Zpracování

Vosk nanáset **tence a rovnoměrně** 1-2krát, podle savosti podkladu, štětcem či hadrem, který nepouští chlupy. Vyvarujeme se přebytků, nebo je odstraníme hadrem, který nepouští chlupy. Pozdější přešetření žíněným kartáčem zvýší lesk.

Teplota pro zpracování min. 10°C.

### ☞ Typy

Při práci na velkých plochách (dřevěná obložení, trámy) je nanášení vosku často namáhavé. Popř. není možné na hrubých dřevěných plochách odstraňování přebytků. Zde se doporučuje nafedit vosk v poměru 1:1 s Portugalským balzámovým terpentýnovým olejem. Nanáší se tence a rovnoměrně měkkým štětcem, sušení bez přešetřování. V oblasti dosahu je třeba již zaschlý vosk vyleštit žíněným kartáčem do sametového lesku.

### ☞ Tónování:

Včelí vosk je možno bez problémů tónovat Kreidezeit zemními, minerálními a spinel-pigmenty. Trocha vosku se zpracuje s celým množstvím požadovaného pigmentu v kaši, např. rozetřít špachtlí na skleněné desce. Tato kaše se pak přidá do zbytku vosku a dobře se promíchá! Doporučujeme podíl pigmentu do 25%. Čím větší podíl pigmentu, tím vyšší krycí schopnost.

### ☞ Doba schnutí:

Cca 24 hodin při 20°C.

### ☞ Spotřeba:

Podle savosti podkladu cca 30 m<sup>2</sup>/litr.

### ☞ Velikost balení:

Výrobek č. 511	0,18 l
Výrobek č. 512	1 l
Výrobek č. 513	2,5 l

Ceny viz platný ceník.

### ☞ Skladování:

V chladu, suchu, mimo mráz a dobře uzavřený vydrží několik let.

### ☞ Nakládání se zbytky

Protože má produkt velmi dlouhou trvanlivost, je třeba zbytky produktu skladovat neprodyšně uzavřené a později zpracovat. Suché zbytky produktu mohou být přidány k domácímu odpadu. Prázdné obaly dát do tříděného odpadu.

### ☞ Ošetření náradí:

Hned po použití umýt Portugalským balzámovým terpentýnovým olejem (výr. č. 447) nebo teplým mýdlovým roztokem (Marseillské mýdlo výr. č. 220).

### ☞ Třída nebezpečnosti:

Odpadá, nejedná se o nebezpečnou látku.

### ☞ OZNAČENÍ PODLE CHEMVOCFARBV

Maximální povolený obsah VOC: (kat. 1.f): 700 g/l (2010)  
Výrobek obsahuje maximálně 1 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

### ☞ Upozornění:

**Kvůli obsahu schnoucích olejů hrozí nebezpečí samovznícení!** Nanášecí hadry a čisticí hadry je nutné nechat uschnout rozložené venku nebo uchovávat v uzavřených ohnivzdorných nádobách (sklo, plechovky).  
**Skladovat mimo dosah dětí.**

Možnost alergické reakce na přírodní látky. Kvůli obsahu přírodních olejů může dojít na plochách s menším dopadem světla ke ztmavnutí dožluta. Zasychání přírodních olejů může provát typický zápach.

*Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební nátěr).*

*Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost. V současné době nejnovější informace o produktu obdržíte přímo ve firmě KREIDEZEIT nebo na internetu: [www.kreidezeit.cz](http://www.kreidezeit.cz) (10/2001)*