

Saflorový olej

Safloröl



Informace o výrobku
370 - 371

☞ Všeobecně:

Saflorový olej je přírodní schnoucí olej, který se získává ze semen bodláku světlíce barviřské (*carthamus tinctorius*). Mezi schnoucími oleji představuje saflorový olej **obzvlášť málo žloutnoucí olej**. U málo žloutnoucích laků a barev proto dochází k jeho využití.

V potravinářském průmyslu nachází saflorový olej uplatnění např. v dietním margarínu.

☞ Oblast použití:

Pro zlepšení přilnavosti a zmírnění napětí se doporučuje používat jako přísada do Kaseinové mramorové barvy pro přetírání dispersních barev.

Zde přidáme 3 – 5%, tzn. 30 – 50 ml saflorového oleje na kg barvy v prášku již na hotovo namíchané Kaseinové mramorové barvy.

☞ Složení:

Saflorový olej bez dalších přísad

☞ Spotřeba:

Na dřevěný povrch cca 20 m²/l, vždy dle savosti dřeva.

☞ Použití

Jako přísada do Kaseinové mramorové barvy:

Podklad musí být savý, suchý, čistý, pevný, nemastný, nosný a bez barvicích a pronikajících složek. Dispersní barvy musí být matné a savé.

Mramorovou barvu rozmíchat s vodou dle návodu na balení, nechat 30 min. odstát a opětovně zamíchat.

Teprve nyní saflorový olej tenkým proudem vmíchat do barvy, nechat 15 min. odstát a opět zamíchat. Vodou naředít do roztíratelnosti.

Ošetření dřeva:

Podklad musí být neopracovaný, suchý, čistý, nemastný a chemicky neutrální.

Saflorový olej smíchat s 5% sikativu (produkt č. 435), aby se zkrátila doba schnutí, např. 1 l saflorového oleje + 50ml sikativu. Sikativ nejprve naředit

2x až 3x takovým množstvím balzámového terpentýnového oleje (produkt č. 446 – 448), a poté za rychlého míchání promíchat se saflorovým olejem. Nejlépe nechat přes noc odstát. Saflorový olej nanášet tenkou a rovnoměrně štětkou nebo nechlupaticím hadrem. Je třeba se vyhnout přebytkům, popř. je nejpozději do 30 – 45 min. doby působení odstranit suchým hadrem, který nepouští chlupy.

Pro práci na velkých plochách se doporučuje saflorový olej se sikativem naředit v poměru 1:1 s Portugalským balzámovým terpentýnovým olejem (Výr. č. 446-448).

☞ Doba zasychání:

U dřevěných povrchů (s přidáním 5% sikativu) cca 24 hodin při 20 °C. Výsledná tvrdost je dosažena po cca 4 týdnech.

U barev na zeď suché a znovu přetíratelné po cca 24 hodinách při 20 °C. Výsledná tvrdost je dosažena po cca 4 týdnech.

☞ Velikost balení:

Výrobek č. 370 1 l

Výrobek č. 371 5 l

Ceny dle aktuálního ceníku.

☞ Uskladnění

V chladu, suchu, nesmí zmraznout a neprodyšně uzavřený je Saflorový olej skladovatelný více let.

☞ Nakládání se zbytky výrobku

Zbytky výrobku nelijte do odpadních vod, ale vzduchotěsně uzavřete a později spotřebujte.

☞ Čištění pracovních pomůcek

Okamžitě po použití umýt teplou vodou s jemným mýdlem, např. marseillské mýdlo (Výr. č. 220). Štětce od oleje případně čistit Portugalským balzámovým terpentýnovým olejem (Výr. č. 447).

☞ Označení nebezpečnosti:

Odpadá, nejedná se o nebezpečnou látku.

☞ Upozornění:

Kvůli obsahu schnoucího oleje hrozí nebezpečí samovznícení nanášecích hadrů!

Nanášecí hadry a čisticí hadry se nechávají uschnout rozložené venku nebo se uchovávají v uzavřených ohnivzdorných nádobách (sklo, plechovky). Schnutí přírodních olejů může provázet typický zápach, který časem zmizí.

Skladovat mimo dosah dětí.

Pozor na možnost alergických reakcí na přírodní látky.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební nátěr). Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost. V současné době nejnovější informace o produktu obdržíte přímo ve firmě KREIDEZEIT nebo na internetu: www.kreidezeit.cz

(03/2004)