

KALK HAFTPUTZ

Vápenná přilnavá omítka



Barvy
z přírodních
a
nejedovatých surovin

Informace o výrobku
960.1 – 960.3

Kalk Haftputz je vápenná přilnavá omítka, která má mnohostranné využití. Vylepšená receptura je vhodná pro interiérové prostory. Jemná zrnitost až 1,4 mm. Obzvláště snadno zpracovatelná a strukturovatelná. Po zatuhnutí vodě odolná.

Použití:

Ve vnitřních prostorech na všech pevných, lehce savých podkladech jako minerální omítka, sádkartonové desky, beton. Díky vysoké alkalitě (pH 13) působí omítka přirozeným způsobem fungicidně a tím je vhodná zejména např. do koupelen nebo podobných vlhkých prostor.

Vlastnosti:

- prášek míchatelný s vodou
- střední struktura omítky
- difúzní, snadno zpracovatelná
- lehce strukturovatelná
- následný krycí nátěr je zbytečný
- přirozeně bílá jemnou mramorovou moučkou, bez titanově bílé
- téměř bez zápachu
- ideální podklad pro stěnové lazurové techniky
- vhodné také jako přilnavá omítka pro Tadelakt- Marocký štuk
- mimořádně vhodná při sanaci starých staveb
- lze bezproblémově přetřít hustou vápennou barvou
- žádná čekací doba u čerstvých dodatečně omítnutých míst. Je možné nanášení na čerstvou, lehce nasáknutou omítku
- všechny obsažené látky mají přírodní původ
- neobsahuje konzervační látky
- lze tónovat až do 5% pravými zemními a vápennými pigmenty

Složení:

Křemenný písek, mramorová moučka, mramorový vápenný hydrát, celulóza, kaolín.

Přípravné práce:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez mastnot a bez obsahu pronikajících barevných látek.

- Silně savé, různě savé a lehce
- pískující podklady předběžně natřít základním Kaseinovým nátěrem
- důkladně omýt nebo jinak odstranit staré nátěry klišovou barvou a jiné křídující, popř. narušené staré nátěry.
- Z podkladu důkladně omýt zbytky lepidla z tapet.
- Důkladně smést pískující podklady.
- Z povrchu omítky mechanicky odstranit pojivová obohacení a slinuté vrstvy.
- Z betonu odstranit zbytky odbedňovacího oleje.
- Odstranit uvolněné části omítky a zdi, vyspravit je stejným materiálem.
- Pronikající a barvicí látky obsažené v podkladu musí být před **zpracováním omítky uzavřeny šelakovým izolačním základem (výrobek č. 234).**

Namíchání omítky:

Prášek rozmíchat silným míchadlem v daném množství čisté, studené vody. Nejméně 15 minut nechat bobtnat a před zpracováním ještě jednou dobře zamíchat. **Namíchanou omítku lze několik týdnů skladovat v uzavřených nádobách.**

Základní ošetření:

Lehce, jakož i silně pískující, příp. různě savé podklady (např. hliněné omítky, sádkarton) musejí být předběžně ošetřeny Kaseinovým základním nátěrem (výrobek č. 145).

Zpracování:

Teplota při zpracování min. 8°C.
Pomocí hladítka natáhnout a podle přání strukturovat. Po zavaznutí je možné Kalk Haftputz rozetřít hladítkem s houbovitou pryží nebo houbou. **Max. tloušťka nánosu: 8 mm**

Tónování:

Tónování lze provést bezproblémově až do 5% všemi půdními, minerálními a spinelovými pigmenty (**výjimka: nepoužívat Cassler braun a Rebschwarz**). **U jiných pigmentů se musí dávat pozor na jejich vápennou stálost.**

Pigmenty vmíchat do materiálu před rozmícháním přilnavé vápenné omítky bez hrudek přímo do usazené vody, příp. k dotónování s trochou vody přimíchat do hotové omítky.

Doba zasychání:

Lze přetřít nejdříve po 24 hodinách na mm tloušťky nánosu.

Spotřeba:

2 kg prášku na m² při hladkém podkladu a tloušťku nánosu něco nad tloušťku jejího zrna. Přesné údaje spotřeby je nutné zjistit na objektu.

Velikost balení:

Výrobek č. 960.1 2,5 kg –na objednání

Výrobek č. 960.2 10 kg - na objednání

Výrobek č. 960.3 25 kg

- ceny dle aktuálního ceníku

Skladování:

Je-li prášek skladován v suchu a chráněn před mrazem vydrží nejméně 2 roky.

Potřebné množství vody:

0,23 – 0,26 l / 1 kg prášku

V podstatě se výrobek na místě nastaví vodou na konzistenci vhodnou pro nanesení na daný podklad, to znamená, že v daném případě se množství vody ještě nepatrně zvýší.

Likvidace zbytků výrobku

Zbytky výrobku nelít do odpadních vod, nýbrž v zaschlém stavu přidat k domovnímu odpadu. Prázdný obal odevzdat do sběrný surovin.

Čištění náradí:

Okamžitě po práci umýt vodou.

Označení:

Xi, dráždivá

**Pokyny pro bezpečnost:**

Obsahuje hydroxid vápenatý.
Výrobek dráždí oči, pokožku a sliznice.
Při styku s pokožkou omýt velkým množstvím vody. Při kontaktu s očima vymývat několik minut při otevřeném očním víčku pod tekoucí vodou. Při trvajících obtížích vyhledat lékaře.
Skladovat mimo dosah dětí. Možnost výskytu alergií na přírodní látky.

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební nátěr).

Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí text svou platnost