Lazura na dřevo, pigmentovaná – smíchaná

Holzlasuren Holzfarbtöne

Technický list – produktové informace

České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

■ Použití

Pigmentované lazury připravené k použití v 27 odstínech. Ochranný nátěr bez biocidů pro dřevo v interiéru i exteriéru: okna, dveře, dřevěné fasády, hrázdění, herní prvky, ploty, zahradní nábytek, přístřešky pro auta, včelí úly a další plochy.

· titanově bílá	· pinie	· týk
· slonová kost	· červená pinie	· palisandr
· lípa	· hruška	· líska
· bříza	· modřín	· olše
· smrk	· mahagon	· wenge
· smrk + dub	· tmavý dub 7:1	· kaštan
· dub	· tmavý dub 3:1	· ořech
· borovice	· antic dub	· lahvově zelená
· medová	· třešeň	· šedá

Lze je libovolně míchat a získat další mezitóny.

Lazura Kreidezeit je olejová lazura s vysokým obsahem lněného oleje. Neodlupuje se ani nepraská, postupně povrchově zvětrává. Renovuje se očištěním a přetřením. Kvalitní, výrazné a zcela světlostálé zemité pigmenty zvýrazňují kresbu dřeva a zajišťují UV ochranu.

Použití na podlahách je omezené a vyžaduje konzultaci. **Nevhodná na hrubě řezané dřevo, staré nátěry na syntetické bázi a střešní plochy.**

■ Konstrukční ochrana dřeva

Opatření udržující dřevo suché a zabraňující dlouhodobému působení vlhkosti výrazně prodlužují životnost nátěru. Již při návrhu zohledněte oddělení dřeva od zeminy, velké přesahy střech, spádování vodorovných ploch, okapové hrany, ochranu čelního dřeva a odvětrání obkladů.

■ Vlastnosti

- připravená k použití
- odpuzuje nečistoty a vodu
- nepraská, neodlupuje se a netvoří odlupující se šupiny
- povětrnostně odolná a pružná
- transparentní, lesklá, zvýrazňuje kresbu dřeva
- snadná údržba
- odolná vůči slinám a potu podle DIN 53160
- obsahuje rozpouštědlo (přírodní balzámový terpentýnový olej)
- bez biocidů
- bez kobaltu, olova a barya
- veganská

■ Složení (úplná deklarace)

Lněný olej, dřevní stálý olej, lněný stálý olej, balzámový terpentýnový olej, glycerinester kalafuny, zemité pigmenty, oxidy železa, mastek, bobtnavý jíl, kyselina křemičitá, manganová a vápenatá sušidla.

■ Vhodné nářadí

Lakovací štětce a natírací pady. **Nenanáší se stříkáním ani válečkem.**

■ Zkušební nátěr

Před zpracováním na větší ploše doporučujeme zkoušku na nenápadném místě, aby bylo možné posoudit změny barvy podkladu a vzájemné působení s látkami v podkladu.

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být neošetřený, bez prachu, čistý, suchý, odmaštěný, chemicky neutrální a savý. Teplota při zpracování nejméně 10 °C. Vlhkost dřeva < 15 %. **Nepoužívejte na vlhké dřevo!**

■ Příprava podkladu / základní broušení

Odstraňte výrony pryskyřice a staré nátěry na syntetické bázi. V exteriéru napusťte savé řezné hrany a čelní dřevo pryskyřičným olejem Kreidezeit (výr. č. 11108) a nechte nejméně 24 hodin schnout. Nové i zvětralé dřevo přebruste P 80–100 a zaoblete hrany. Jemnější broušení dřevo zhutňuje a snižuje příjem oleje. Nové hladké, hoblované či jemně předbroušené dřevo broušením otevřete. Důkladně odstraňte prach.

■ Základní nátěr

Nové a běžně savé dřevo nepenetrujte. Pouze silně savé či zvětralé dřevo ošetřete základním olejem Kreidezeit (výr. č. 4401).

■ Zpracování

Lazuru před použitím a občas během práce důkladně promíchávejte. Na neošetřené dřevo nanášejte **nejméně dvakrát s proschnutím mezi vrstvami**. Před druhým nátěrem může být nutné mezibroušení.

Balení různých šarží před použitím smíchejte. **Výrobek nevylévejte na povrchy!** Neošetřené podklady očistěte a zbavte prachu. Lazuru nanášejte neředěnou. Dřevo v exteriéru má mít nerezové šrouby a kování; jinak může při přetírání olejem tmavnout. Teplota při zpracování a schnutí **nejméně 10 °C po dobu nejméně 48 hodin**.

■ Ředění

Nanášejte neředěnou; podle potřeby lze ředit balzámovým terpentýnovým olejem (výr. č. 4301).

Lazura na dřevo, pigmentovaná – smíchaná

Holzlasuren Holzfarbtöne

Technický list – produktové informace

České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

1. První nátěr

Exteriér:

Rovnoměrně naneste štětcem nebo natíracím padem. Zabraňte přebytkům nebo je rozetřete. Nahromaděnou lazuru v rozích vytáhněte otřeným štětcem.

Interiér:

Postup jako v exteriéru. Pokud není požadovaný lesklý vzhled, lze alternativně po 10–20 minutách **celou plochu otřít** suchým hadrem nepouštějícím vlákna, až bude nevsáklá lazura zcela odstraněna a povrch stejnoměrně hedvábně matný.

2. Mezibroušení (volitelné)

Mezibroušení je nutné pouze tehdy, pokud je povrch po prvním nátěru drsný, například vlivem vztyčených vláken. Bruste brusným rounem ve směru vláken. Důkladně odstraňte prach.

3. Závěrečný nátěr či nátěry

Opakujte postup prvního nátěru. Zejména v exteriéru musí být hotový povrch dobře nasycený a stejnoměrně hedvábně lesklý. Podle potřeby proto proveďte další nátěry lazurou.

■ Tónování

Všechny barevné lazury lze libovolně vzájemně míchat. **Netónujte pigmenty.**

■ Čištění povrchu

Mírné znečištění čistěte vlažnou vodou bez přísad; silnější olivovým pečujícím mýdlem (výr. č. 5106) nebo mýdlem z Korfu (výr. č. 5102).

Výrobek záměrně neobsahuje fungicidy. Nejméně dvakrát ročně kontrolujte venkovní povrchy na napadení houbami vlivem kondenzující vlhkosti. Obvykle začíná malými černými tečkami; ihned je odstraňte vodou a mýdlem.

■ Údržba / péče

Nenáročná pravidelná péče výrazně prodlužuje životnost venkovního nátěru. Nejméně dvakrát ročně vizuálně kontrolujte znečištění a poškození. **Lesklé části neošetřujte, hrozí mastný a lepivý povrch!**

Zmatnělé části brzy velmi tence otřete hadrem napuštěným bezbarvou lazurou (výr. č. 4403) nebo pečujícím olejem (výr. č. 5104). Po 10 minutách přetřete suchým hadrem do stejnoměrného hedvábného lesku. Obnoví se ochrana i sytost barvy. Pro dřevěná okna výrobce doporučuje sadu pro péči o okna (výr. č. 5103).

■ Renovace

Renovujte nejpozději při vyplavení pigmentů deštěm nebo vzniku šedých míst. Omyjte výše uvedeným mýdlem a nechte důkladně vyschnout. Odolné nečistoty odstraňte drsnou houbičkou, brusným rounem nebo P 100. Lesklé části lehce přebruste P 100. Poté naneste 1–2 nátěry lazury v odpovídajícím odstínu dřeva.

Interval renovace závisí na povětrnostním zatížení a kvalitě údržby. Neexistují žádné definované intervaly pro obnovu nátěrů.

Renovace neudržovaných ploch orientačně:
Strany vystavené povětrnostním vlivům: přibližně každé 2–4 roky
Chráněné strany: přibližně každých 5–7 let

Renovace udržovaných ploch:
O mnoho let později. Péče se vyplatí!

■ Doba schnutí

Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 % suchá a přetíratelná přibližně po 24 hodinách; na podkladech s třísloviny, například dubu, nejméně po 48 hodinách. Vysoká vlhkost, chlad a podklady s třísloviny schnutí výrazně prodlužují. Úplné vytvrzení přibližně po 4 týdnech.

■ Čištění nářadí

Ihned po použití balzámovým terpentýnovým olejem (výr. č. 4301), následně olivovým pečujícím mýdlem (výr. č. 5106) nebo mýdlem z Korfu (výr. č. 5102).

■ Spotřeba

Podle savosti podkladu přibližně 0,05–0,10 litru na m² a nátěr. Silně savé dřevo vyžaduje vyšší spotřebu. Přesnou spotřebu určete na konkrétním povrchu.

■ Velikosti balení

Obsah	Vydatnost
0,75 l	12 m²
2,5 l	40 m²
5 l	80 m²
10 l	160 m²

Vzorek 100–125 ml

Ceny podle platného ceníku.

■ Skladování

Bez mrazu a vzduchotěsně uzavřená nejméně 2 roky.

■ Likvidace zbytků výrobku

Zbytky výrobku nevylévat do odpadních vod, ale uchovat vzduchotěsně uzavřené a později spotřebovat. Zaschlé zbytky lze odložit do směsného komunálního odpadu. Zcela vyprázdněné obaly odevzdat do tříděného sběru. Dodržovat aktuální úřední předpisy pro likvidaci zbytků nátěrových hmot.

■ Upozornění

Přírodní oleje při nedostatku světla žloutnou. Typický zápach při schnutí časem mizí. Neodstraněné železné piliny mohou při přetírání způsobit zbarvení. Výrobce neručí za případné napadení houbami. Na vnitřky uzavřených skříní se výrobek nedoporučuje; použijte šelakovou fermež (výr. č. 8105), emulzi karnaubského vosku (5105) nebo mýdlo z Korfu (5102).

■ Obsah těkavých organických látek (VOC)

Nejvyšší přípustný obsah VOC (kategorie A/f): 700 g/l (2010). Výrobek obsahuje maximálně 450 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

■ Pozor !!

Bezpečnostní pokyny

Materiály nasáklé výrobkem, např. čisticí hadry, houby, brusný prach a lešticí pady s nevyschlým olejem, uchovávejte vzduchotěsně v kovové nádobě nebo ve vodě. Při nanášení zabraňte styku oleje s pórovitými izolacemi: kvůli rostlinným olejům hrozí **nebezpečí samovznícení**.

Samotný výrobek samovznětlivý není. **Pigmentovaná lazura se nesmí na povrchy lít!!!** Dbejte na možné alergie na přírodní látky. **Uchovávejte mimo dosah dětí.**

■ Označení nebezpečnosti

Piktogramy nebezpečnosti:



GHS02 Hořlavé látky
GHS08 Látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 Dráždivé látky
GHS09 Nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

■ Standardní věty o nebezpečnosti

- H226 Hořlavá kapalina a páry.
- H302 Zdraví škodlivý při požití.
- H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
- H315 Dráždí kůži.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- EUH208 Obsahuje balzámový terpentýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci.

■ Pokyny pro bezpečné zacházení

- P261 Zamezte vdechování mlhy/par.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501 Odstraňte obsah/obal prostřednictvím sběrného místa nebezpečného odpadu.

Uvedené údaje byly stanoveny podle nejnovějšího stavu zkušeností, které máme k dispozici. Vzhledem k metodám zpracování, vlivům prostředí a rozdílné povaze podkladů nelze převzít závaznost za obecnou platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel ověřit vhodnost výrobku pro daný účel zkušebním nátěrem.

Vydáním nové verze nebo změnou výrobku pozbývají texty platnosti. Nejnovější produktové informace získáte přímo u prodejce Kreidezeit nebo na www.kreidezeit.cz.