

Punský vosk

Punisches Wachs

Technický list – produktové informace · výr. č. 3501
České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

■ Obecné informace

Punský vosk je mýdlo ze včelího vosku v masťovité konzistenci. Včelí vosk se roztaví, vyčistí a následně se speciálním postupem odbarví pomocí aktivního uhlí a bělicí hlínky. Ve vlastním výrobním postupu se tento vosk zmýdelní potaší a tím se stane částečně rozpustným ve vodě, takže se snadno roztírá a nanáší stěrkou.

■ Použití

Punský vosk slouží jako lesklý voskový povlak pro:

- Stuccolustro, Stucco Fein, Tadelakt, Marmorino a Kalkglätte
- imitace mramoru (např. na Kaseinové mramorové barvě)
- enkaustiku
- kaseinové nátěry

Jako přísada do Kaseinové mramorové barvy, nástěnné barvy Vega nebo Klihové barvy pro:

- stěrkové techniky
- šablonování
- leštitelné nátěry

■ Vlastnosti

- masťovitě pastózní
- s nízkým zápachem
- bez organických rozpouštědel (rozpouštědlem je voda)
- po vyleštění hedvábně až vysoce lesklý
- odpuzuje nečistoty
- antistatický

■ Složení (úplná deklarace)

Voda, včelí vosk, uhlíčitán draselný, kyselina křemičitá.

■ Zpracování

– Na Marmorino, Stuccolustro, Stucco Fein a Kalkglätte

Punský vosk naneste neředěný benátskou lžící (výr. č. 9302 / 9303) nebo lžící z pružinové oceli (výr. č. 9301) v jedné až několika **velmi tenkých** vrstvách. Používejte pouze na již zmýdelněné povrchy. Po zaschnutí vyleštěte lžící.

– Na Tadelakt

Punský vosk naneste neředěný látkovým tamponem ve **velmi tenké** vrstvě a ihned vyleštěte čistým, suchým a měkkým látkovým tamponem. Používejte pouze na již zmýdelněné povrchy.

– Leštitelná nástěnná barva

Přidáním 15 % punského vosku do Kaseinové mramorové barvy, nástěnné barvy Vega nebo Klihové barvy (0,75 kg punského vosku na 5 kg prášku) vznikne po zaschnutí a vyleštění povrch s krásným hedvábným leskem. Vosk vmíchejte do barvy až po jejím nabobtnání!

– Mramorování

Například na Kaseinovou mramorovou barvu opatřenou odpovídajícím mramorováním naneste punský vosk **tence** lžící a po zaschnutí jej vyleštěte buď lžící, nebo pro rovnoměrný lesk ručně měkkými hadry, kartáči z koňských žíní či lešticím strojem. Pozor při strojním leštění: příliš vysoký přítlak a příliš vysoké otáčky mohou v důsledku vývinu tepla poškodit povrch!

Voskový povlak vytváří hluboký a transparentní charakter, který se klamně podobá pravému mramoru.

■ Doba schnutí

Přibližně 5–6 hodin při 20 °C.

■ Spotřeba

Přibližně 30 g/m². Přesnou spotřebu je třeba určit na konkrétním objektu.

■ Velikosti balení

Výrobní číslo	Obsah	Vydatnost
3501-400	400 g	13 m ²
3501-800	800 g	26 m ²

Ceny podle platného ceníku.

■ Čištění nářadí

Ihned po použití teplou vodou a v případě potřeby trochou mýdla.

■ Skladování

Při skladování v chladu, suchu, bez mrazu a ve vzduchotěsně uzavřeném obalu je výrobek trvanlivý nejméně 1 rok.

■ Likvidace zbytků výrobku

Zbytky výrobku nevylévejte do odpadních vod. Zaschlé zbytky výrobku lze odložit do směsného komunálního odpadu. Zcela vyprázdněné obaly odevzdejte do tříděného sběru.

■ Pozor !!

Bezpečnostní pokyny

Punský vosk je alkalický. Zabraňte kontaktu s očima. Při kontaktu s kůží nebo očima oplachujte velkým množstvím vody, také pod očními víčky; v případě potřeby vyhledejte očního lékaře. Použité přírodní suroviny způsobují typický zápach výrobku. Dbejte na možné alergie na přírodní látky. **Uchovávejte mimo dosah dětí.**

■ Označení nebezpečnosti

Směs není klasifikována jako nebezpečná.

■ Označení podle předpisů o obsahu těkavých organických látek

Nejvyšší přípustný obsah VOC (kategorie A/l): 200 g/l (2010). Výrobek obsahuje maximálně 1 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Uvedené údaje byly stanoveny podle nejnovějšího stavu zkušeností, které máme k dispozici. Vzhledem k metodám zpracování, vlivům prostředí a rozdílné povaze podkladů nelze převzít závaznost za obecnou platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel ověřit vhodnost výrobku pro daný účel zkušebním nátěrem.

Vydáním nové verze nebo změnou výrobku pozbývají texty platnosti. Nejnovější produktové informace získáte přímo u prodejce Kreidezeit nebo na www.kreidezeit.cz.